



BOLETIM TÉCNICO

Produto: MOCOCA MASSA ACRÍLICA

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas e externas de reboco, concreto, massa fina, concreto e paredes pintadas com tinta látex ou acrílica. Fácil aplicação e alta resistência, proporcionando um acabamento melhor e mais bonito à superfície.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.

Especificações técnicas:

Peso Esp. 25° C (g/cm³): 1,65 ± 0,05

PH: 9,0 ± 1,0

Sólidos/ Peso 69 a 73%

Consistência (cm²) 6,5 ± 0,5

Resíduo: #120 Isento

Preparação da Superfície:

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição	
Desempenadeira de aço e espátula	Pronto para uso.	
Demãos	Rendimento (m/demão)	Secagem



2 a 3 demãos	Barrica 23 Kg – Até 68 m²/demão	Ao toque 1 hora Entre demãos 3 horas Final 5 horas
--------------	---------------------------------	--

Assessoria Técnica:

A Maza Produtos Químicos mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consultas relativas à sua linha de produtos. Através do Sac 19 3656-2570 ou pelo www.maza.com.br

Qualidade e garantia:

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 11.702 – Tipo 4.7.1.

Este produto atende ao requisito da Norma NBR 15.348:2006.

Armazenagem:

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Embalagem:

Barrica 23 kg

Validade:

36 meses

Última Revisão:

16/11/2022

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.