

MASSA REGULARIZADORA

Descrição	É uma massa a base de resina acrílica, formulada para corrigir, nivelar e regularizar imperfeições, podendo ser aplicada em superfícies externas e internas de reboco, cimento amianto, chapas pré-moldadas, concreto aparente e paredes pintadas. Produto de fácil aplicação, ótima aderência, e excelente resistência a intempéries. É necessário o uso de tintas ou outros acabamentos. Produto que não possui hidro-repelência, porém após sua cura total, apresenta características de impermeabilidade e não retrai.	
Aparência	Revestimento Rústico	
Principais Benefícios	Proteger e decorar a superfície	

PREPARO DO SUBSTRATO

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa regularizadora (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico
Embalagem	Balde 23Kg
Viscosidade cinemática a 25°C - (Norma NBR 5849:2015 - Tintas - Determinação de viscosidade pelo copo Ford)	Não especificado
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,750- 1,850 g/cm³
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m2/demão)	Ambiente	Demãos e Secagem
 Até 5%	 Rústico	 Balde 23 kg – Até 12 a 15m²/demão	 Interiores Exteriores	 1 demão. Ao toque – 2 Horas Cura Total – 96 Horas
Ferramentas	Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço, rolo para textura e outros.			

APLICAÇÃO

Aplicar o produto por igual, evitando repasses.

Misturar bem o produto antes e durante a aplicação.

Obs: Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%.

ARMAZENAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

PRECAUÇÕES

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Evitar a inalação dos vapores e manter longe das fontes de calor. Por ser venenoso, mantê-lo afastado de alimentos e do alcance de crianças. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com aguarrás imediatamente após o uso.	
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.	
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274	
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110	
Em caso de dúvidas, ou surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do	
SAC – (19) 3656-2570	
Maza Produtos Químicos – Rua José Olete, 1140 – Distrito Industrial II - Mococa – SP – CEP 13739-070	
Químico Responsável – Anderson Mazini Maziero - CRQ 04.331.307 – IV / Região	
Revisão: Setembro/ 2023	Autor: Gerenciamento da Qualidade e Segurança / Revisão: Laboratório de Qualidade.
INDÚSTRIA BRASILEIRA	



100%

