

TEXTURA LAMATO ORIGINAL

Descrição	É uma textura malha 20 branca, ideal para revestir superfícies internas de reboco, blocos de cimento, concreto aparente, paredes pintadas. A Textura Lamato oferece maior durabilidade e resistência, sua formulação contém grão de quartzo uniforme, proporcionando mais beleza a superfície. Recomendação: Aplicações sobre superfícies externas é obrigatório o uso de tinta de acabamento Premium. Obs: Para apresentar a hidrorrepelência, recomendamos a aplicação do produto Acqua Block Hidrofugante.	
Aparência	Revestimento Rústico.	
Principais Benefícios	Proteger e decorar a superfície	

PREPARO DO SUBSTRATO

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Selador Acrílico.
Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Maza Massa Acrílica (externo-interna) ou Maza Massa Corrida (interna)
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Maza Fundo Preparador de Paredes.
Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico
Embalagem	Balde 23Kg
Viscosidade cinemática a 25°C - (Norma NBR 5849:2015 - Tintas - Determinação de viscosidade pelo copo Ford)	Não especificado
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,850- 1,950 g/cm³
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	24 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m2/demão)	Ambiente	Demãos e Secagem
 Pronto para uso.	 Rústico	 Balde 23 kg – Até 7 a 11m²/demão O rendimento pratico pode variar em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície, podendo exigir uma quantidade maior de demãos.	 Interiores	 1 demão. Ao toque 2 horas Final 96 horas

Ferramentas	Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço, para grafia usar desempenadeira de PVC
APLICAÇÃO	
Aplicar o produto por igual, evitando repasses. Misturar bem o produto antes e durante a aplicação. Obs: Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%.	
ARMAZENAGEM	
Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.	
PRECAUÇÕES	
Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Evitar a inalação dos vapores e manter longe das fontes de calor. Por ser venenoso, mantê-lo afastado de alimentos e do alcance de crianças. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com aguarrás imediatamente após o uso.	
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.	
Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274	
Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110	
Em caso de dúvidas, ou surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do	
SAC – (19) 3656-2570	
Este produto atende á norma ABNT NBR 14942:19 e classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, tipo 4.6.3- Textura de Grãos Grossos (Rústica).	
Maza Produtos Químicos – Rua José Oleto, 1140 – Distrito Industrial II - Mococa – SP – CEP 13739-070	
Químico Responsável – Anderson Mazini Maziero - CRQ 04.331.307 – IV / Região	
Revisão: Agosto/ 2023	Autor: Gerenciamento da Qualidade e Segurança / Revisão: Laboratório de Qualidade.
INDÚSTRIA BRASILEIRA	



100%

