

TEXTURA RISCADA ORIGINAL

Descrição	É uma textura de malha 10 ou 14 branca, a base de resina acrílica, ideal para revestir superfícies internas de reboco, cimento amianto, chapas pré-moldadas, concreto aparente e paredes pintadas. A sua formulação contém grão de quartzo maiores, proporcionando mais beleza a superfície. Recomendação: Aplicações sobre superfícies externas é obrigatório o uso de tinta de acabamento Premium. Obs: Para apresentar hidrorrepelência recomendamos a aplicação do produto Acqua Block Hidrofugante.	
Aparência	Revestimento Riscada	
Principais Benefícios	Proteger e decorar a superfície Este produto atende à norma ABNT NBR 14942:19 e classificado conforme ABNT NBR 11702:2019, tipo 4.6.3- Textura de Grãos Grossos (Rústica).	

PREPARO DO SUBSTRATO

Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericidas, fungicida a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes, dispersantes, coalescente, antiespumantes e água.
Toxicidade	Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico
Embalagem	Balde 5,6Kg e 23Kg
Viscosidade cinemática a 25°C - (Norma NBR 5849:2015 - Tintas - Determinação de viscosidade pelo copo Ford)	Não especificado
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,950- 2,050 g/cm ³
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	24 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição	Acabamento	Embalagem/ Rendimento (m2/demão)	Ambiente	Demãos e Secagem
 Pronto para uso.	 Riscada	 Balde 5,6 kg – Até 1,4 a 1,8m ² /demão Balde 23 kg – Até 5,5 a 7,5m ² /demão O rendimento pratico pode variar em função da aplicação, diluição, cor e absorção da superfície, podendo exigir uma quantidade maior de demãos.	 Interiores	 1 demão. Ao toque- 2 horas Cura total – 96 horas
Ferramentas	Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço, para grafiair usar desempenadeira de PVC			

APLICAÇÃO

Aplicar o produto por igual, evitando repasses.

Misturar bem o produto antes e durante a aplicação.

Obs: Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%.

ARMAZENAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

PRECAUÇÕES

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação. Evitar a inalação dos vapores e manter longe das fontes de calor. Por ser venenoso, mantê-lo afastado de alimentos e do alcance de crianças. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos. Lavar as ferramentas com aguarrás imediatamente após o uso.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso.

Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências em caso de acidentes no transporte (24 horas) – 08000 192274

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica por meio do

SAC – (19) 3656-2570

Maza Produtos Químicos – Rua José Olete, 1140 – Distrito Industrial II - Mococa – SP – CEP 13739-070	
Químico Responsável – Anderson Mazini Maziero - CRQ 04.331.307 – IV / Região	
Revisão: Agosto/2023	Autor: Gerenciamento da Qualidade e Segurança / Revisão: Laboratório de Qualidade.
INDÚSTRIA BRASILEIRA	



100%

